



Вид: Доска столярная сухая
Порода | Ясень
СОРТ | 0-1
ПРОФИЛЬ | ОБРЕЗНАЯ, НЕ СТРОГАННАЯ
ПРОИСХОЖДЕНИЕ | Брянска область

ПАРАМЕТРЫ :		ПРИМЕЧАНИЯ :
Толщина	30, 50 мм	Лицевой является одна из двух пластей, подходящая под соответствующие допуски.
Ширина	80 – 250 мм	Тыльная является поверхность противоположная лицевой
Длина	400 – 4000 мм	Предельные отклонения по толщине: -2, +2 мм.
Влажность	6 - 10%	На доске может присутствовать поверхностная плесень, которая полностью уходит при строгании доски.
Тип сушки	Камерная, конвекционная	До 10 % в партии могут быть доски хуже по сортности, чем указано в паспорте.
Плотность	650-750 кг/м3	На доске допускаются следы от воды, подтеки, загрязнения, которые «уходят» после строжки доски. Они связаны с естественным процессом камерной сушки древесины.

ДОПУСКИ :	НА ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЕ :	НА ТЫЛЬНОЙ СТОРОНЕ :
Сучки пластевые, кромочные любой конфигурации	Не допускаются	Допускаются живые, сросшиеся, диаметром не более 20 мм и не более 1 шт. на 1 пог.м. длины доски.
Сучки гнилые, выпадающие, табачные.	Не допускаются	Не допускаются
Трещины пластевые	Не допускаются	Не более 10 % на площади доски, не более 2x2x500 мм
Механические повреждения	Не допускаются	Допускаются, не более 10% от площади
Переливы по цвету	Допускаются	Допускаются
Прорость, кольцевая гниль, грибок.	Не допускаются	Не допускаются
Выпавшие сучки на кромке и пласти	Не допускаются	Не допускаются
Обзол	Допускаются до 10 мм	Допускаются до 10 мм
Покоробленность продольная (сабля)	Допускается до 10 мм. на 1 пог.м.	Допускается до 10 мм. на 1 пог.м.
Покоробленность продольная (лыжа)	Допускается до 10 мм. на 1 пог.м.	Допускается до 10 мм. на 1 пог.м.

УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА :

Претензии по поводу явных дефектов товара, явного несоответствия сорту принимаются только до его переработки.

Рекламация не принимается, если:

- Доска соответствует паспорту качества по внешним признакам
- Доска имеет влажность больше 10%
- Доска имеет механические повреждения
- Доска покороблена в результате ненадлежащего хранения

WhatsApp

